



**SOCIETE FRANCAISE DE CERAMIQUE**  
**CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL DE LA CERAMIQUE**

ASSOCIATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 24 AOUT 1950

6-8, RUE DE LA REUNION - LES ULIS - 91955 COURTABOEUF CEDEX - TEL : 01 56 56 70 00 - FAX : 01 64 46 20 28

E-mail : soc.fr.ceram@ceramique.fr - http : //www.ceramique.fr

V/Réf. V/Dde du 24/06/2010

**EPHREM DISTRIBUTION**

M. D. FUGON

RN 96 - LE LAUZON

04180 VILLENEUVE

N/Réf. 07850 du 07/07/2010

Date de réalisation des essais : 08/07/2010

**RAPPORT D'ESSAI N° XC10/01037**

**Nature de l'essai** : APTITUDE AU CONTACT ALIMENTAIRE DES ARTICLES EN CERAMIQUE

**Test** : CAPACITY TO FOOD CONTACT OF CERAMIC TABLEWARE

**N° SFC**

**SFC N°**

35326

**Désignation de l'article**

*Article designation*

Pièce B : Gamme professionnelle

**Nombre d'échantillons**

*Number of samples*

4

**Catégorie d'échantillon** : Catégorie 1 (Article plat / Flatware)

*Sample category*

**Norme** : NF EN 1388-1 : 1996

*Procedure*

**RESULTATS/RESULTS**

<b>ECHANTILLONS</b> <i>SAMPLES</i>	<b>Volume de remplissage ml</b> <i>Filling volume ml</i>	<b>Surface de référence* dm<sup>2</sup></b> <i>Reference area dm<sup>2</sup></i>	<b>Pb en mg/dm<sup>2</sup></b> <i>Pb in mg/dm<sup>2</sup></i>	<b>Cd en mg/dm<sup>2</sup></b> <i>Cd in mg/dm<sup>2</sup></i>
<b>1</b>	390	2.27	0.031 ± 0.007	<0.0010
<b>2</b>	431	2.27	0.030 ± 0.008	<0.0010
<b>3</b>	393	2.27	0.057 ± 0.009	<0.0010
<b>4</b>	398	2.27	0.040 ± 0.008	<0.0010

\* : aire de la surface destinée à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Limites admissibles selon directive 84/500/CEE modifiée par directive 2005/31/CE (*Permissible limits*) :

Pb : 0.8 mg/dm<sup>2</sup> - Cd : 0.07 mg/dm<sup>2</sup>

Incertitude associée à la limite de quantification du cadmium : ± 0.0006 mg/dm<sup>2</sup>

(*associated uncertainty with the quantification limit of cadmium*)

**Echantillons conformes aux exigences de la réglementation CEE**

**Samples in conformity with CEE regulation**

Courtaboeuf, le 12 juillet 2010

La Responsable du  
Service Caractérisations

S. AUCLERC

Ce rapport comporte 2 pages

L'échantillonnage n'ayant pas été effectué par la Société Française de Céramique, les résultats portés au présent rapport ne concernent que l'échantillon reçu au laboratoire. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.



La Société Française de Céramique a notamment pour vocation d'informer et de conseiller ses adhérents ou des tiers autorisés, en conformité de leurs instructions et dans la limite des connaissances actuelles, en matière de fabrication, d'utilisation et d'essais de produits céramiques.  
Ne participant pas directement aux phases de fabrication ou à la mise en oeuvre des produits ou matériels, ses informations ou conseils ne constituent pas, en eux-mêmes, une dérogation aux responsabilités encourues par les fournisseurs, constructeurs, entrepreneurs, hommes de l'art, à raison de leur intervention dans l'exécution des travaux.

## Illustration des articles testés

35326

